

Massivholzplatten Euro Kirsche

Massivholzplatten Euro Kirsche







Euro Kirsche ged. select (A/B) mit durchgehenden Lamellen

A-Seite Homogenes Plattenbild durch

Farbkamerasortierung

vereinzelt auftretende Punktäste zulässig vereinzelt auftretender Kantensplint zulässig vereinzelt grüne Farbabweichungen zulässig

B-Seite Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig

vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste

und Noppen zulässig Splint zulässig

Euro Kirsche ged. select (A/B) mit keilverzinkter Lamelle

A-Seite Homogenes Plattenbild durch

Farbkamerasortierung

vereinzelt auftretende Punktäste zulässig vereinzelt auftretender Kantensplint zulässig vereinzelt grüne Farbabweichungen zulässig

B-Seite Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig

vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste

und Noppen zulässig

Splint zulässig

Anfallende Naturqualitäten (B/C)

B-Seite Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig

vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene

Äste, schwarze Äste zulässig

Kernfarbe zulässig

Rindeneinwüchse zulässig

C-Seite ohne besondere Ansprüche mit sämtlichen

holztypischen Merkmalen technisch einwandfrei verleimt

Technische Eigenschaften

Verleimung Formaldehydfrei mit Weißleim

nach DIN EN 204

Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204 mit Weißleim Verleimung D4 nach DIN EN 204

auf Anfrage

Keilzinkung Geschlossener Zinkenstoß

in der Fläche nicht sichtbar Abgesetzter Randzinken

Holzfeuchte 8 % +/- 2 %

Oberfläche Geschliffen mit Korn 80

Lamellenbreite

bei durchgehender Lamelle: 46–52 mm einheitlich in der Platte

bei keilverzinkter Lamelle.

40-70 mm einheitlich in der Platte